

作成日：2025年6月16日
改定日：

樹脂材料別 成形収縮率一覧

結晶性樹脂

非結晶性樹脂

樹脂名	成形収縮率 (%)	樹脂名	成形収縮率 (%)
PA（ポリアミド）	0.8~1.5	ABS（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン）	0.4~0.6
PBT（ポリブチレンテレフタレート）	1.8~2.2	PC（ポリカーボネイト）	0.5~0.7
PE（ポリエチレン）	1.5~4.0	PMMA（ポリメチルメタクリレート、メタクリル樹脂）	0.4~0.7
POM（ポリアセタール）	1.5~2.5	PS（ポリスチレン）	0.4~0.7
PP（ポリプロピレン）	1.0~2.5		
PPS（ポリフェニレンサルファイド）	1.1~1.9		